


ENTFETTUNGSKONZENTRAT VR X 74 GL	Art.-Nr.: 00 10 46
Anwendungsgebiete	<p>VR X 74 GL ist ein Schaumregulierendes Reinigungs- und Entfettungskonzentrat zur Anwendung in Ultraschall-, Flut- und Tauchreinigungsanlagen.</p> <p>VR X 74 GL wird in Teilewaschanlagen mit wässrigen Bädern zur Reinigung und Entfettung, zum Entölen und Entwachsen von Fertigungs- oder Reparaturteilen verwendet.</p> <p>VR X 74 GL enthält spezielle Reinigungsverstärker, die das Entfernen von hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen beschleunigen.</p> <p>VR X 74 GL ist für ein breites und sehr unterschiedliches Teilespektrum geeignet.</p> <p>VR X 74 GL wird speziell zur Entfernung von Ziehölen, Ziehseifen, Trennmittelrückständen, Polier- und Läpp Pasten sowie Flussmittelrückständen eingesetzt.</p> <p>VR X 74 GL eignet sich besonders zum Reinigen von Lötrahmen, wobei auch dunkle Verfärbungen auf den Aluminium-Laufflächen entfernt werden.</p>
Korrosionsschutz	<p>VR X 74 GL enthält keine Korrosionsschutzmittel zur Vermeidung von Oxidationen auf korrosionsempfindlichen Oberflächen.</p>
Anwendungsweise	<p>Über geeignetes Dosiersystem (zeittaktgesteuert, mengenproportional oder leitwertabhängig) in die Reinigungsbäder injizieren:</p> <p>Konzentration: 0,5 – 4,0 % Temperatur: 50 – 80° C Spritzdruck: 0 bar Einwirkzeit: 1 – 3 Minuten</p> <p>Je nach Qualitätsanforderungen an die gereinigten Teile sind zur vollständigen Entfernung von Rückständen alle benetzten Stellen ausreichend mit Wasser, VE Wasser oder destilliertem Wasser nachzuspülen. Bei Korrosionsempfindlichen Teilen muss in das letzte Spülbad ein Korrosionsschutzmittel dosiert werden.</p>
Materialverträglichkeit	<p>Edelstahl, Stahl, Glas, Grauguss, Keramik, Aluminium, bedingt Buntmetalle und Kunststoff.</p> <p>Achtung: VR X 74 GL darf nicht bei verzinntem Material eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

Konzentrationsbestimmung	siehe Titriervorschrift		
Physikalische und Chemische Eigenschaften			
Aussehen/Farbe	Bräunlich		
Form	Flüssig		
Geruch	Charakteristisch		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Schwach schäumend		
Phosphate	Enthalten		
Dichte (20°C) g/cm³	1,115 – 1,135		
Konzentration	1% in H₂O dest.	3% in H₂O dest.	5% in H₂O dest.
pH-Wert (1%, 20°C)	11,4 – 12,0	entfällt	entfällt
Leitwert (1%, 20°C) mS/cm	1,5 – 1,9	4,0 – 4,7	6,5 – 7,5
p-Wert (ml)	8,0 ± 1,0 (1 % bei 100 ml Vorlage)		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	+ 5°C bis + 40°C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe und Gefahrensymbole	Dinatriumtrioxosilicat-Pentahydrat  XI REIZEND		
Besondere Hinweise	Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen. Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		
Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.			