# Produkteigenschaften – Technikblatt

| REGAIN G 100 | Art.-Nr.: 45 30 06 |
|---|---|

## Anwendungsgebiete

**REGAIN G 100** eignet sich zur Etikettierung von normal und schwach vergüteten Glasoberflächen wie z.B. in der Getränke-, Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie etc.

**REGAIN G 100** eignet sich außerdem zur Etikettierung von nassen, trockenen, warmen und heißen Glasgebinden.

**REGAIN G 100** hat eine hohe Klebkraft und eine gute Anfangsklebkraft.

**REGAIN G 100** erfüllt die Voraussetzungen für die Einstufung „vegan“.

## Anwendungsweise

Die optimale Verarbeitungstemperatur für **REGAIN G 100** liegt bei 23 - 28 °C. Vor der Umstellung auf einen anderen Etikettierklebstoff sollte die Etikettiermaschine sorgfältig gereinigt werden.

**REGAIN G 100** ist mit Wasser abwaschbar, bei angetrocknetem Film mit warmem Wasser reinigen; bei Bedarf Klebstoffreste vorsichtig mechanisch entfernen.

**REGAIN G 100** ist in original verschlossenen Gebinden möglichst bei Raumtemperatur, aber nicht unter +4 °C, mindestens sechs Monate nach Produktionsdatum lagerfähig. Ältere Lagerware immer zuerst verwenden und nach Verwendung immer gut verschließen.

## Materialverträglichkeit

Keine Unverträglichkeit bekannt

Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

# Produkteigenschaften – Technikblatt

WIGOL® Reinigung und Desinfektion

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konzentrations-bestimmung** | Entfällt | | |
| **Physikalische und Chemische Eigenschaften** | | | |
| **Aussehen/Farbe** | Trüb | Bräunlich - Beige | |
| **Form** | Pastös | | |
| **Geruch** | Schwach, charakteristisch | | |
| **Schaumverhalten** (unter Anwendungsbedingungen) | Nicht schäumend | | |
| **Phosphate** | Entfällt | | |
| **Dichte (20 °C) kg/m³** | 1150 +/- 50 | | |
| **Konzentration** | **1 % in $H_2O$ dest.** | **3 % in $H_2O$ dest.** | **5 % in $H_2O$ dest.** |
| **pH-Wert (1 %, 20 °C)** | | Entfällt | Entfällt |
| **Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm** | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| **Festkörpergehalt** | 44,5 ± 2,0 % (Abbe-Refraktometer, 25° C) | | |
| **Viskosität** | 75.000 +/- 50.000 mPa s (Brookfield: RVT, 7/20/25) | | |
| **Lagerstabilität** | + 5 °C bis + 28 °C — max. 6 Monate | | |
| **Biozidhinweis** | **Entfällt** | | |
| **Gefahrensymbole** | **DAS PRODUKT IST GEMÄSS CLP – VERORDNUNG NICHT EINGESTUFT UND NICHT KENNZEICHNUNGSPFLICHTIG!** | | |
| **Besondere Hinweise** | **PRODUKT UNBEDINGT VOR FROST SCHÜTZEN!**<br><br>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.<br>Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.<br><br>**Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!** | | |
| **Entsorgung** | Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen. | | |

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.